



MULTIGLAS

Garmester Jørgen Mulvad

■ Kr. Rasmussen

■ V. Simonsen

Rengøring af GLAS – efter afsluttet byggeri og daglig rengøring

Glas skal beskyttes imod snavs og skader under byggeperioden, da dette gør slutrengøringen meget lettere og minimerer risikoen for ridser og skader på glasset.

Den første rengøring efter byggeriets afslutning, skal altid udføres med rigelige mængder vand, for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel.

Mærkater på nye glas fjernes ved at opløse dem i vand. Rester fra glasmærkater eller andre mærker, fjernes med **nænsom** anvendelse af keramik rens.

Den normale rengøring udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand, tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en ren tør klud.

Brug rigeligt vand og skift vandet jævnligt

Vær opmærksom på at rengøringsudstyr, f.eks. børste, skraber og klude er helt fri for snavs, sand og lignende, for at undgå ridser i glasset.

Undgå brug af rengøringsvampe, ståluld og skarpe genstande.

Metalskraber må ALDRIG anvendes på glas.

Anvend kun milde vaske- og rengøringsmidler som er beregnet til glas. Der må ikke benyttes basiske, syre-baseret rengøringsmiddel eller rengørings middel, pudsemiddel eller andet, der indeholder slibemidler.

[glas](#) | [fuger](#) | [indramning](#) | [reparation](#) | [solafskærmning](#)

Multiglas ApS | Hedelandsvej 15 | 7400 Herning | Fax 97 22 39 49 | Tlf. 97 12 37 57

E-mail post@multiglas.dk | Cvr. 29 40 30 90

www.multiglas.dk