

Sika[®] Aktivator-205 (Sika[®] Cleaner-205)

Forbehandling af ikke-porøse overflader

Tekniske produktdata

Basis	Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsaktivator
Farve	Transparent, klar
Vægtfylde (CQP ¹⁾ 006-3 / ISO 2811-1)	Ca. 0,8 kg/l
Flammepunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	12°C
Påføringstemperatur	5°C-40°C
Påføringsmetode	Aftørring med fnugfri papirserviet
Rækkeevne	Ca. 30 - 60 ml/m ²
Afdampningstid ²⁾³⁾	10 minutter ⁴⁾
Opbevaring	Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage under 25°C
Holdbarhed	12 måneder

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23°C / 50% relativ fugtighed

³⁾ For specielle anvendelsesområder kan der være afvigelser i temperaturer og tørretider

⁴⁾ Aktivering varer 2 timer

Beskrivelse

Sika[®] Aktivator-205 er en alkoholbaseret opløsning der indeholder et vedhæftningsfremmende stof udviklet til aktivering af overfladen inden vedhæftning og forsegling med Sika[®]-produkter.

Sika[®] Aktivator-205 er fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001 og 14001 Kvalitets- og miljøstyringssystemer.

Anvendelsesområder

Sika[®] Aktivator-205 anvendes på følgende ikke-porøse materialer: Metal, plast, glaseret keramik og malede overflader.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere.

Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle emner og under de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

Påføring

Aftør limfladerne med en ren fnugfri papirserviet fugtet med Sika[®] Aktivator-205. Udskift papirserviet efter hver aftørring. Hvis det forbehandlede område ikke er limet efter 2 timer skal aktiveringsprocessen gentages (max. 2 gange).

Den ideelle påføringstemperatur og materialets overfladetemperatur er mellem 15 og 25°C.

Forbruget afhænger af type af underlag og fremstillingsprocessen.

Luk beholderen omhyggeligt straks efter brug.

Længerevarende udsættelse for luftens fugtighed vil gøre Sika[®] Aktivator-205 uklare og dermed inaktiv. Uklare produkter skal kasseres. Afdampningstiden afhænger af temperaturforholdene.

Industry



Vigtigt

Sika® Aktivator-205 indeholder isopropanol, der kan gøre nymalede overflader matte. Der bør udføres prøver på de aktuelle overflader. Hvis Sika® Aktivator-205 spildes uden for limfladerne, aftørres straks med en ren, tør klud. Må aldrig anvendes på porøse overflader.

Sika® Aktivator-205 bliver ikke helt tør på porøse overflader, og dette vil forhindre lim eller tætningsmasse i at hærde helt op. Omkringliggende porøse overflader bør derfor afdækkes.

Sika® Aktivator-205 bør bruges inden for en måned efter åbning. Sika® Aktivator-205 skal kasseres, hvis produktet er blevet uklart.

Sika® Aktivator-205 må ikke bruges til at fjerne eller glitte uhærdede Sikaflex® polyuretanprodukter.

Yderligere information

Arbejdsinstruktioner for et bestemt påføringsområde kan yderligere specificere de tekniske data i dette Produktdatablad.

Følgende publikationer kan fås ved henvendelse:

- Sikkerhedsdatablad
- Sika Forbehandlingsoversigt

Emballagestørrelser

Dåse	30 ml
	250 ml
	1 l

Basisværdier

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorietests. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vor indflydelse.

Sundheds- og sikkerhedsinformation

For information og rådgivning om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data for den aktuelle type stof.

MAL-kode: 4-1 (1993)

Bemærk

"Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet."

Yderligere information kan ses på:

www.sika.dk
www.sika.com

Sika Danmark A/S
Præstemosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. 48 18 85 85
Fax 48 18 84 96

